

Эмаль ХВ-785 и лак ХВ-784

ГОСТ 7313-75

ТИП	Материалы одноупаковочные на основе поливинилхлоридной смолы.	
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Для защиты в составе комплексных многослойных покрытий предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, от воздействия агрессивных газов (SO ₂ , CO ₂ , Cl ₂), кислот (серной, фосфорной, соляной), растворов солей и щелочей при температуре не выше 60 °С.	
ОПИСАНИЕ	<p>Черная и красно-коричневая эмали могут использоваться для защиты в составе комплексных многослойных покрытий предварительно загрунтованных поверхностей металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, при воздействии агрессивных газов на химических и иных производствах при температуре не выше 60 °С, а лак - для грунтования бетонных конструкций.</p> <p>Состав комплексного покрытия выбирают отдельно для каждого типа агрессивной среды в соответствии с нормативной документацией на окраску отдельных видов оборудования и конструкций.</p>	
СЕРТИФИКАЦИЯ	Свидетельство о государственной регистрации, выданное Управлением Федеральной Службы Роспотребнадзора по С.-Петербургу, действующее на всей территории Таможенного Союза.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия	Цвет	желтый, серый; слоновая кость, красно-коричневый, белый, черный или другие цвета по согласованию с заказчиком
	Время высыхания при температуре (20±2)°С: -до ст.3 -до ст.5	не более 1 часа не более 24 часов
	Доля нелетучих веществ по массе -эмали ХВ-785 -лака ХВ-784 по объему -эмали ХВ-785 -лака ХВ-784	23÷36% (в зависимости от цвета). 14÷17 % 14÷18 % 6÷10 %
	Теоретический расход на один слой ¹⁾ -эмали ХВ-785 -лака ХВ-784	115÷145 г/м ² (8,9÷6,9 м ² /л) 200÷255 г/м ² (4,6÷3,6 м ² /л)
	Рекомендуемая толщина одного слоя ²⁾	18÷23 мкм
	Рекомендуемое количество слоев -эмали ХВ-785 -лака ХВ-784	2÷3 1÷2

РАЗБАВИТЕЛЬ	Растворители: Р-4, Р-4А.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Растворители: Р-4, Р-4А.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления.

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Предварительное грунтование поверхности металла грунтовками ХС-010, ХС-059, ХС-068.
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	Пневматическим или безвоздушным распылением, допускается окрашивание отдельных участков кистью.
УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ	<p>Перед применением необходимо убедиться, что эмаль и лак хорошо перемешаны и однородны по всему объему тарного места.</p> <p>При необходимости эмаль и лак перед применением могут быть разбавлены до рабочей вязкости растворителями Р-4 или Р-4А.</p> <p>Подготовленную эмаль наносят на загрунтованную поверхность защищаемого материала при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С.</p> <p>После высыхания слоя эмали (1 час при температуре 20 °С) наносят последующие слои.</p> <p>Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше.</p>
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль и лак в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30 °С до плюс 30 °С.</p>

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.



195248, Санкт-Петербург,
ул. Бокситогорская, д.9, лит. К
тел./факс: (812) 327-06-57,
E-mail: gamma.coatings@tikkurila.com