


Tikkurila Fontefloor PU Matt

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная водоразбавляемая полиуретановая краска.

СВОЙСТВА

- Часть системы покрытий Tikkurila Cozy Floor.
- Обладает высшим классом эмиссии строительных материалов М1 (подтверждено Фондом информации по строительству Финляндии RTS).
- Материалы класса М1 обеспечивают хорошее состояние воздуха внутри помещений. Благодаря низкому содержанию ЛОС Fontefloor PU Matt обеспечивает благоприятную окружающую среду в больницах, школах и детских садах.
- Колеруется в широкий спектр цветов, обеспечивая уникальный конечный результат.
- Благодаря высокой стойкости к УФ-излучению Fontefloor PU Matt сохраняет свой цвет и блеск даже в помещениях с большими окнами. Матовая отделка повышает уют комнаты.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для окраски бетонных полов в таких помещениях, как больницы, школы, детские сады. Может быть нанесена непосредственно на бетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная доля нелетучих веществ (Сухой остаток)

ок. 59%

Плотность

1,3 кг/литр готовой к применения смеси.

Соотношение смешивания

10 частей по объему Fontefloor PU Matt
1 часть по объему Fontefloor PU Matt Hardener

Жизнеспособность

2 часа (+23°C)

Практический расход

Средний расход на бетонный пол:
Грунтование: 7-12 м²/л
Финишное покрытие: 10-20 м²/л
Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности и от метода нанесения.

Время высыхания (при +23°)

Сухая «от пыли» спустя 30 минут
Межслойная выдержка - 4 часа
Сухая для передвижения легкой техники спустя 24 часа
Заданный уровень прочности достигается через 7 суток
Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины слоев, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

Разбавитель

Вода (разбавление 0-15%)

Очистка инструментов

Вода. Оборудование незамедлительно промыть водой после использования.

Цвет

Каталоги цветов RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA и SYMPHONY. Колеруется по системе AVATINT.

Класс пожарной опасности

BFL-s1 в соответствии со стандартом EN 13501-1.



Tikkurila Fontefloor PU Matt

ЛОС	ЛОС 2004/42/ЕС (cat A/j) 140 г/л (2010) Fontefloor PU Matt: макс. ЛОС<140 г/л
Тара	10,0 л

Tikkurila Fontefloor PU Matt

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности** Новые бетонные поверхности
Удалить цементное молочко шлифованием, вакуумной пескоструйной обработкой или травлением соляной кислотой. После шлифовки пыль тщательно удалить с помощью пылесоса. Травление проводить раствором соляной кислоты (1 часть концентрированной соляной кислоты, 4 части воды). После обработки соляной кислотой поверхность промыть большим количеством воды и дать просохнуть.
- Старые бетонные поверхности
Поверхность очистить от пыли, грязи и химических загрязнений мощным средством Tikkurila Maalipesu. Удалить старый слой непрочно держащейся краски шлифованием или вакуумной пескоструйной обработкой. Очистить выбоины, удалив непрочно держащийся материал и пыль. Раскрыть трещины, например, абразивным инструментом. Удалить осыпающиеся материалы и пыль.
- Условия при нанесении** Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и краски не должна опускаться ниже + 15°C. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 70%.
- Смешивание компонентов** Перемешать основу и отвердитель отдельно. Добавить отвердитель к основе в правильном соотношении и тщательно перемешать до однородного состояния, используя ручную низкооборотную дрель с мешалкой (время смешивания не менее 3 минут).
- Внимание! Плохое перемешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению, ухудшению свойств покрытия и неудовлетворительному конечному результату. Количество готовой к применению смеси зависит от площади нанесения и жизнеспособности самой смеси.
- Нанесение** Валик
- Грунтование** Если краска используется в качестве части системы Cozy Floor, см. инструкцию по нанесению для Temafloor PU Flex Color. При нанесении непосредственно на бетонную поверхность, грунтование проводить Fontefloor PU Matt , разбавленным на 0-15% или Fontefloor EP 100 С база.
Необходимо добавить воду в готовую смесь и тщательно перемешать. Нанести смесь на пол и выровнять при помощи валика.
При необходимости повторить грунтование, чтобы получить невпитывающую, непористую поверхность. Пористый грунтовочный слой может привести к образованию отверстий и пузырьков воздуха в готовом покрытии.
- Финишное покрытие** Финишную отделку производить не ранее, чем через 4 часа после грунтования. В случае, если после грунтования прошло более 24 часов поверхность необходимо отшлифовать.
Разбавить готовую смесь на 0-15% по объему водой. Нанести приготовленную смесь покрытия на поверхность, распределить с помощью валика.
- Внимание! Не соскребайте остатки материала из банки на пол. Добавьте остатки смеси в следующую партию продукта.
- ОХРАНА ТРУДА** Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.



Tikkurila Fontefloor PU Matt

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.